




Cookie® 商品情報




■基 布／ポリエステル100%
■防炎製品認定番号／F-25305
■規 格／200cm×50m乱




引裂強力を大幅アップしたメッシュ生地。
シックで環境に溶け込みやすいカラーバリエーションを揃えています。




CK11 透光率 **36%**
ivory アイボリー 紫外線カット率 **76%**
Mansel value(マンセル値)
(H)2.13Y(V)9.27(C)3.17




CK23 透光率 **37%**
yamabuki ヤマブキ 紫外線カット率 **79%**
Mansel value(マンセル値)
(H)7.24YR(V)8.00(C)11.22




CK14 透光率 **28%**
cactus green カクタスグリーン 紫外線カット率 **72%**
Mansel value(マンセル値)
(H)0.22G(V)6.01(C)3.30




CK19 透光率 **26%**
sax blue サックスブルー 紫外線カット率 **78%**
Mansel value(マンセル値)
(H)1.21PB(V)7.24(C)4.20




CK17 透光率 **27%**
beige ベージュ 紫外線カット率 **73%**
Mansel value(マンセル値)
(H)9.47YR(V)6.75(C)2.95




CK24 透光率 **26%**
pink ピンク 紫外線カット率 **79%**
Mansel value(マンセル値)
(H)9.80RP(V)6.67(C)10.14




CK15 透光率 **25%**
ivy green アイビーグリーン 紫外線カット率 **75%**
Mansel value(マンセル値)
(H)2.59G(V)5.31(C)2.17




CK12 透光率 **24%**
navy ネイビー 紫外線カット率 **76%**
Mansel value(マンセル値)
(H)5.62PB(V)3.77(C)1.52




CK18 透光率 **27%**
ash brown アッシュブラウン 紫外線カット率 **73%**
Mansel value(マンセル値)
(H)7.86YR(V)6.43(C)1.97




CK25 透光率 **24%**
red レッド 紫外線カット率 **78%**
Mansel value(マンセル値)
(H)0.89R(V)4.67(C)7.87




CK13 透光率 **24%**
british green ブリタニアグリーン 紫外線カット率 **76%**
Mansel value(マンセル値)
(H)4.09BG(V)4.09(C)1.40



CK22 透光率 **23%**
gray グレー 紫外線カット率 **79%**
Mansel value(マンセル値)
(H)3.24PB(V)6.38(C)0.62



CK16 透光率 **24%**
brown ブラウン 紫外線カット率 **76%**
Mansel value(マンセル値)
(H)1.87YR(V)4.81(C)1.87



CK20 透光率 **36%**
white ホワイト 紫外線カット率 **78%**
Mansel value(マンセル値)
(H)1.53GY(V)9.66(C)0.46



CK21 透光率 **28%**
light gray ライトグレー 紫外線カット率 **78%**
Mansel value(マンセル値)
(H)4.23BG(V)7.55(C)0.65

Standard and Performance

- Antiflaming
- UV Cut

Material :	100% polyester
Antiflaming certification's number :	F-25305
Size :	200cm×50m
Color :	15 colors

ご注意：

●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。



美妙® 商品情報



■基 布／ポリエステル100%
■防炎製品認定番号／F-27002
■規 格／200cm×30m乱

太陽光の赤外線をより反射し建物などの温度上昇を軽減します。※
日本家屋やアジアンテイストの店舗にお薦めしたい端麗なる
デザインと素材感です。

※遮熱配合により従来品より太陽光の赤外線を効果的に反射させてメッシュ自体の
温度上昇を抑制します。

Standard and Performance

■ Thermal barrier

■ Antiflaming

■ UV Cut

Material :	100% polyester
Antiflaming certification's number :	F-27002
Size :	200cm×30m
Color :	7 colors

【遮熱性能データ】


	遮 熱	赤外線反射率(%)	日射反射率(%)
綿	加工なし	74.5	74.1
	加工あり	82.1	78.6
砂	加工なし	41.0	37.9
	加工あり	70.4	58.7
松	加工なし	9.9	8.6
	加工あり	44.4	26.1
竹	加工なし	38.2	34.8
	加工あり	50.8	39.8
苔	加工なし	11.0	9.8
	加工あり	42.4	26.1
藍	加工なし	19.5	12.4
	加工あり	42.5	23.6
墨	加工なし	5.7	5.5
	加工あり	36.1	20.6

数値が高い方が、遮熱効果があります。 赤外線：780～2100nmの波長領域
※測定は、ストライプ柄密度を対象に行っています。 日 射：300～2100nmの波長領域


※透光率・紫外線カット率は、密度：粗部=3：5 の割合で測定した数値です。

ご注意：


●防汚加工を施していないため、ロールオーニングに使用される際、**淡色の場合は汚れが付きにくい垂直使用を推奨します。**●密度の濃淡による微妙なストライプを表現しています。生地両端部は密度が多い部分を基本としておりますが、仕上げの際に、密度の粗い部分が発生することがありますので、ご了承ください。●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません)●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。




綿 wata 透光率 **24%**
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 **92%**
(H)3.79Y(V)8.98(C)2.18



砂 suna 透光率 **20%**
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 **92%**
(H)8.37YR(V)7.09(C)2.75




竹 take 透光率 **16%**
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 **90%**
(H)9.29Y(V)6.54(C)5.65



松 matsu 透光率 **8%**
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 **93%**
(H)8.28YR(V)7.11(C)2.84



苔 azuki 透光率 **10%**
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 **89%**
(H)1.56RP(V)3.72(C)1.51



藍 ai 透光率 **11%**
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 **87%**
(H)3.56PB(V)3.10(C)2.66



墨 sumi 透光率 **10%**
Mansel value(マンセル値) 紫外線カット率 **91%**
(H)6.41P(V)3.06(C)0.14